

SCHEDA TECNICA

BIOSKIN SERIE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

Film poliuretano spalmato su carta release disponibile in diversi colori

CAMPI DI IMPIEGO

Film autoadesivo trasferibile a caldo, disponibile neutro o in diversi colori

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE

BIOSKIN film può essere incollato su pelli pieno fiore e smerigliate facendo attenzione di collocare la parte della carta senza film contro il cilindro caldo e la pelle a contatto con il film da trasferire. Per evitare scarsa adesione su pelli smerigliate (dovuta maggiormente alla cattiva spazzolatura delle medesime) oppure su pelli pieno fiore dove l'ingrasso è rimasto per qualche motivo troppo in superficie, si raccomanda di spruzzare una croce del nostro adesivo **Biothane UW 6015** opportunamente diluito e asciugato in forno prima dell'applicazione del film..

Temperatura di incollaggio: 120-140°C

Pressione: 50-100 atm. Velocità macchina: 4/5 metri/min

BIOSKIN Film può anche essere applicato con la pressa piana tradizionale alle seguenti condizioni,

Temperatura della piastra: 120-140°C

Pressione: 100 atm. E sosta 5-7 secondi o quanto necessario per ottenere una buona adesione tra i materiali.

Dopo l'incollaggio, lasciare raffreddare a fino a temperatura ambiente, quindi asportare la carta release di supporto.. Il film trasferito possiede buone resistenze agli sfregamenti a secco ed umido ma è altrettanto possibile sovraspruzzarlo con i comuni prodotti di rifinitura sia in acqua che in solvente. L'adesione dei prodotti sovraspruzzati è normalmente molto buona; di conseguenza si può modificare il colore il grado di lucido/opaco ed il tatto.

Queste informazioni rappresentano il nostro modo di applicazione e dovranno essere adattate a quelle dell'utilizzatore in quanto macchine e modo di lavorare.

CARATTERISTICHE

BIOSKIN SERIES è un film poliuretano auto adesivo trasferibile a caldo da impiegare su pelli, materiali plastici ed eventualmente tessuti previo test di compatibilità.

INFORMAZIONI VARIE

Lunghezza dei Rotoli: 100 m/lineari altezze: 100 o 150 cm.

Peso: 170-190 gr. Per metro quadrato.

Imballo: Film arrotolato su cilindri di cartone diam. 7-7,5 cm. Imballato in scatole di cartone.

Limite di Stoccaggio: 12 mesi alla temperature tra +5°C e +35°C; proteggere inoltre dall'umidità e dall'illuminazione solare diretta .

Questa nota informativa serve semplicemente per consultazioni non impegnative, non possiamo pertanto offrire alcun tipo di garanzia e decliniamo ogni responsabilità sulla riuscita dell'applicazione utilizzando queste informazioni. Preghiamo di voler adattare tutti i dati sui nostri prodotti alle condizioni esistenti di volta in volta e ai supporti impiegati.

Aggiornato al: 12/04/2019